

■ RETE PER RASATURE (INTERASSE 3,5 x 4,2 mm - 70 GR. - R58)



■ INDICE

1. Anagrafica
2. Caratteristiche Tecniche
3. Certificazioni
4. Utilizzo
5. Posa in Opera
6. Dati Tecnici
7. Voce di capitolato

RETE PER RASATURE (INTERASSE 3,5 x 4,2 mm - 70 GR. - R58)



1. ANAGRAFICA

CODICE PRODOTTO:	RET01-1000 RET01-1000N
GRUPPO:	Reti
FAMIGLIA:	Rete per rasature (Interasse 3,5 x 4,2 mm - 70 gr. - R58)
NOME:	Rete per Rasature Sottili (Marchiata) Rete per Rasature Sottili

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI DISPONIBILI:	1,00 x 50 m
FORNITURA:	50 m ² a confezione 3000 m ² a pallet
MATERIALE:	Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, interasse 3,5 x 4,2 mm e grammatura pari a 70 gr/m ² .
COLORE:	Bianco
PESO:	70 gr./m ²

3. CERTIFICAZIONI

4. UTILIZZO

Utilizzata nelle rasature evitando eventuali fessurazioni in presenza di finiture a base di gesso e in corrispondenza di giunzioni tra materiali con diversi coefficienti di dilatazione distribuendo in maniera omogenea le tensioni a cui sono sottoposti.

5. POSA in OPERA

RETE PER RASATURE (INTERASSE 3,5 x 4,2 mm - 70 GR. - R58)



6. DATI TECNICI

Caratteristiche	Unità di Misura	RET01-1000 e 1000N	
		Ordito	Trama
Setting	per 10 cm	25 x 2	17
Peso per filo (Tex)	gr/1000 m	68	136
Altezza Standard	cm	100	
Lunghezza Rotolo	m	50	
Spessore Tessuto Trattato	mm	0,33	
Peso Tessuto Grezzo	g/m ²	58	
Spessore Tessuto Trattato	min g/m ²	65	
Contenuto Combustibile (LOI)	% of mass	20	
Tipo Trattamento		Resistente agli alcali senza emolienti	
Dimensioni Interasse	mm	3,5 x 4,2	

Resistenza alla trazione (TS) e allungamento:

Resistenza minima alla trazione (N/50 mm) e massimo allungamento (%), è accertata secondo DIN EN ISO 13934-1 come riportato di seguito.

Deposition method	Resistenza alla Trazione		Allungamento
	Valore Nominale	Valore Individuale	Valore Medio
Condizioni Standard	800 / 825	500 / 675	4,0 / 4,0
Soluzione 5% NaOH	400 / 450	275 / 350	3,5 / 3,5
Test Veloce	600 / 500	550 / 400	4,0 / 4,0

Tolleranze:

Setting: ± 5% in Ordito e Trama

Altezza: ± 1%

Lunghezza: ± 2%

LOI: ± 4%

Ispezione di Qualità

Il modo di controllo della qualità, prendendo dei campioni e la ripresa del materiale, è in base a standard di 0326 opere.

Packing:

Il rotolo vengono impacchettati in verticale in scatole di cartone, su un pallet.

Magazzino:

I rotoli devono restare in luoghi asciutti. Temperatura di magazzino da -10°C a + 50 °C.

RETE PER RASATURE (INTERASSE 3,5 x 4,2 mm - 70 GR. - R58)



7. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.RET01.1000x	Fornitura e posa in opera di Rete di colore bianco (cod. identificativo R58, corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto della resinatura), h. 1,00 x 50 m. Confezionata in rotoli incellophanati. Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, interasse 3,5 x 4,2 mm e grammatura pari a 70 gr/m ² . Utilizzata nelle rasature evitando eventuali fessurazioni in presenza di finiture a base di gesso e in corrispondenza di giunzioni tra materiali con diversi coefficienti di dilatazione distribuendo in maniera omogenea le tensioni a cui sono sottoposti. Dimensioni 1,00 x 50 m.....		
Dak.B.RET01.1000	Marchiata.....	m ²	-
Dak.B.RET01.1000N	Neutra.....	m ²	-