

ECOSTAR 2K Natural

Vernice poliuretanica bicomponente all'acqua ad effetto super naturale per parquet



Descrizione

ECOSTAR 2K Natural è una vernice bicomponente ad effetto super naturale per rovere e legni chiari. L'impiego di speciali resine a pH controllato permette al legno di non ossidarsi alla luce e di mantenere il proprio colore inalterato nel tempo. Un pavimento verniciato con ECOSTAR 2K Natural appare non ossidato ed estremamente opaco (effetto super naturale). ECOSTAR 2K Natural inoltre possiede ottime caratteristiche chimico-fisiche ed è indicata anche per pavimenti ad alto calpestio.

Caratteristiche

| | |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Rapporto di catalisi | 10/1 |
| Temperatura di applicazione | +10°C ÷ +25°C |
| Applicazione | rullo / pennello |
| Eventuale diluizione | DILUENTE DR H20 |
| Resa | 60-80 g/m ² |
| Fuori polvere | 30' ⁽¹⁾ |
| Fuori impronta | 2 h ⁽¹⁾ |
| Pot-Life | 2 h ⁽¹⁾ |
| Carteggiabilità | 24 h ⁽¹⁾ |
| Sovravverniciabilità senza carteggiatura | 4 - 12 h ⁽¹⁾ |
| Brillantezza/Opacità | 6-8 gloss ⁽²⁾ |
| Resistenze chimico/fisiche | eccellenti |
| Copertura | buona |
| Ossidazione del legno | assente |
| Stabilità al magazzinaggio | 1 anno ⁽³⁾ |
| Confezioni | 5,5 L (5+0,5) |
| Pulizia attrezzi | DILUENTE DNH 40 |

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.
- 3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

ECOSTAR 2K Natural catalizzata nel rapporto indicato e miscelata in modo omogeneo, va applicata sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato.

In condizioni lavorative critiche (alte temperature, basse umidità o grandi superfici) si consiglia l'aggiunta di DILUENTE DR H20 in quantità 5-10% (vedi relativa scheda tecnica).

Dopo 24 ore carteggiare accuratamente con carta o rete grana 220 e applicare la seconda mano di ECOSTAR 2K Natural. Per ottenere a pieno l'effetto naturale si consiglia di non utilizzare fondi e di limitarsi a due mani di prodotto. Un eccessivo dosaggio di vernice provocherebbe l'aumento dei gloss e la chiusura del poro del legno con conseguente perdita di "naturalità".

ECOSTAR 2K Natural è particolarmente indicata per trattare pavimenti in rovere, o comunque legni molto chiari.

Nell'applicazione è fondamentale che la vernice catalizzata venga "lavorata" molto bene lungo la vena del legno. Si consiglia di effettuare prove preliminari su ciascuna partita di legno. Non utilizzare su essenze scure (iroko, teak, wengè ecc.). La completa stabilizzazione del colore del legno avviene quando la seconda mano di prodotto è indurita (48 ore).

La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con ECOSTAR 2K Natural deve essere fatta con i prodotti della linea VELUREX (vedi relative schede tecniche).

La manutenzione intensiva dei pavimenti trattati con ECOSTAR 2K NATURAL deve essere eseguita con WAX CARE Bianco (vedi relativa scheda tecnica).

Note. Alcuni materiali possono rilasciare nel tempo dei plastificanti che tendono a depositarsi sotto il film di vernice, creando macchie o aloni indelebili. Si consiglia qualora venissero verniciati legni particolarmente assorbenti e/o fiammati, di applicare una mano di ECOSTAR 2K SUPER OP (vedi relativa scheda tecnica).

Caratteristiche di pericolo

Comp.B

Xi

· Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

· Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Contiene: ALIPHATIC POLYISOCYANATE;

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOSTAR_2K_Natural.pdf