

# Scheda Tecnico Commerciale

# Tego

## Membrana impermeabilizzante bitume polimero



### Caratteristiche Dimensionali

Lunghezza	10 m - 1% (UNI EN 1848-1)	Toll. ≥
Larghezza	1 m - 1% (UNI EN 1848-1)	Toll. ≥
Peso al m <sup>2</sup> (MINERAL)	3 / 3,5 / 4 / 4,5 kg (UNI EN 1849-1)	Toll. 10%

### Descrizione

Le membrane TEGO sono fabbricate con compound di tipo elastoplastomerico (BPP) e sono studiate specificamente per l'uso sottotegola. I prodotti sono disponibili con armatura in poliestere e sono autoprotette con scaglie di ardesia naturale. A richiesta, sono disponibili vari colori di finitura.

### Applicazione

- Utilizzare i DPI previsti dalla legge;
- Pulire adeguatamente il supporto;
- E' sempre consigliata la preparazione del supporto con primer bituminoso Bituver ECOPRIVER;
- TEGO è idoneo per essere applicato a fiamma mediante riscaldamento con cannello a gas propano della faccia inferiore rivestita di uno speciale film termofusibile;
- Applicare sempre tra +5°C e + 35°C.

### Impieghi Consigliati


Le membrane della famiglia TEGO sono appositamente studiate per l'uso sottotegola.

### Stoccaggio

Tenere i rotoli in magazzino, al riparo da raggi solari e ad una temperatura non inferiore a +5°C. Man tenere i rotoli in posizione verticale. Evitare, se possibile, la sovrapposizione dei pallet. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 2/3 mesi dalla consegna.

TIPO	ARMATURA	FINITURA SUPERFICIALE	SPESSORE PESO/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> PER PALLET
TEGO MINERAL 3,5 KG P	Poliestere	Scaglie di ardesia	3,5 kg	280
TEGO MINERAL 4 KG P	Poliestere	Scaglie di ardesia	4 kg	250
TEGO MINERAL 4,5 KG P	Poliestere	Scaglie di ardesia	4,5 kg	230

CODICE: STCB 110  
REVISIONE: 00  
DATA: GIUGNO 2012  
PAGINA: 1/2



Isover Saint-Gobain  
è socio ordinario  
del GBC Italia

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Isover

Sede: Via Ettore Romagnoli, 6 – 20146 Milano

Servizio Clienti Bituver: Via G.Pastore, 15 - 66013 Chieti Scalo (CH) - Tel. 0871/588021 - Fax 0871/ 552483

www.bituver.it



# Scheda Tecnico Commerciale

## Tego

CARATTERISTICHE	Rif. Norma	TEGO	TOLLERANZE
Difetti visibili	UNI EN 1850-1	assenti	-
Rettilineità	UNI EN 1848-1	10 mm	≤
Impermeabilità all'acqua	UNI EN 1928	60 kPa	≥
Fless. a freddo	UNI EN 1109	- 5 °C	≤
Stabilità dimensionale L	UNI EN 1107-1	- 0,3 %	≥
Stabilità di forma a caldo	EN 1110	110 °C	≥
Stabilità di forma a caldo dopo invecchiamento	UNI EN 1296 UNI EN 1109	100 °C	- 10 °C
Resistenza a trazione a rottura L/T	UNI EN 12311-1	500/300 N/50 mm	- 20 %
Allungamento a rottura L/T	UNI EN 12311-1	25/25 %	- 15 v.a.
Res. alla lacerazione (metodo B) L/T	UNI EN 12310-1	150/150 N	- 30 %
Res. a carico statico	UNI EN 12730	10 Kg	≥
Res. al punz. dinamico	UNI EN 12691	700 mm	≥
Permeabilità al vapore	UNI EN 1931	μ 20000	-
Invecchiamento UV	UNI EN 1297	-	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	CLASSE F	-
Resistenza al fuoco esterno	EN 13501-5	F roof	-
Resistenza alla penetrazione d'acqua	UNI EN 1928	CLASSE W1	-
Resist. alla penetrazione d'acqua Proprietà a trazione dopo invecchiamento artificiale	App. C EN 13859-1	NPD	-
Destinazioni d'uso	EN 13859-1	Sottotegola	-


Il sistema qualità della Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. è certificato secondo EN ISO 9001.

I prodotti presuppongono idonee modalità di applicazione e di stoccaggio.

La marcatura CE di questa membrana bituminosa è in accordo alla direttiva europea 89/106/CE recepita dal DPR 246 del 21/4/1993, è conforme alle norme tecniche di riferimento EN 13707—EN 13969—EN 13859-1 ed è supportata da certificato nr. 1370-CDP-0050 emesso da BVQI (notifica nr. 1370) e da rapporto di prova n.ro Ta 51211/06 emesso in data 26.09.2006 da TUM Centre For Building Materials Baumbachstraße, Laboratorio di Prova Notificato No. 1211.

Saint Gobain PPC Italia si riserva di modificare i dati tecnici della presente scheda in qualsiasi momento senza bisogno di alcun preavviso.

CODICE: STCB 110  
REVISIONE: 00  
DATA: GIUGNO 2012  
PAGINA: 2/2



Isover Saint-Gobain  
è socio ordinario  
del GBC Italia

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Isover

Sede: Via Ettore Romagnoli, 6 – 20146 Milano

Servizio Clienti Bituver: Via G.Pastore, 15 - 66013 Chieti Scalo (CH) - Tel. 0871/588021 - Fax 0871/ 552483

www.bituver.it

