

# ATTIVA

COD. 711628030

## NOV.AT

Pittura **traspirante** opaca

### INTERNO

Intonaci civili nuovi o già pitturati



- ◆ **ELEVATA TRASPIRABILITÀ**
- ◆ **IDEALE PER BAGNI E CUCINE**
- ◆ **FACILE APPLICAZIONE**

### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Pittura murale traspirante, con buon punto di bianco ed elevato grado di traspirabilità. Alta opacità e buon potere mascherante. Ideale per bagni e cucine. Formaldeide Free\*.

*\*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.*

### PROPRIETÀ APPLICATIVE



#### APPLICAZIONE

Pennello, Rullo



#### DILUIZIONE IN VOLUME

20%-30% con acqua potabile



#### TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)  
Per ricopertura: 4 h  
Secco al tatto: 2 h



#### RESA

8-10 m<sup>2</sup>/L per mano

Per applicazioni a spruzzo la diluizione è in funzione del tipo di apparecchiatura: circa 10% con acqua potabile.

### COLORE

Bianco

**PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE**

<b>ASPETTO</b>	Opaco	
<b>COMPOSIZIONE</b>	A base di dispersioni sintetiche e cariche selezionate	
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,64 ± 0,03 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
<b>VISCOSITÀ BROOKFIELD</b>	11.000 ± 2.000 cP a 20° C	(G6v20) ASTM D2196
<b>CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/L (2010); <b>Il prodotto contiene al massimo 2 g/L di C.O.V.</b>	

**CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300**

<b>BRILLANTEZZA</b>	Opaco < 10 a 85°	ISO 2813
<b>RAPPORTO DI CONTRASTO</b>	Classe 2 a 6 m <sup>2</sup> /L	ISO 6504-3
<b>GRANULOMETRIA</b>	Fine < 100 µm	EN 21524

**CARATTERISTICHE TECNICHE UNI 10795**

<b>PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO</b>	Alta > 150 g/(m <sup>2</sup> × d)	UNI EN ISO 7783-2
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------

## CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere sani, coerenti, puliti ed esenti da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura. Se presenti muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner e per la prevenzione additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa. Su supporti nuovi o con vecchie pitture poco sfarinanti, applicare una mano di idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento del supporto.

SUPPORTI	FONDO		FINITURA	
<b>SUPPORTI NUOVI</b>	Fissamuro Ambientesano o Medium	1 mano	Nov.At	2 mani
<b>SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE</b> (leggermente sfarinanti)	Fissamuro Ambientesano o Medium	1 mano	Nov.At	2 mani
<b>SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE</b> (lavabili ben ancorate)	-	-	Nov.At	2 mani

Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio.

## VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Pittura murale traspirante per interni, a base di dispersioni sintetiche e cariche selezionate.  
Peso specifico: 1,64 ± 0,03 kg/L a 20° C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.
2. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
3. In caso di pareti già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
4. Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato, liscio e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico.
5. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C o superiore ai 30° C.
6. Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
7. Pulire gli attrezzi con acqua.
8. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0  
Settembre 2020