



Cod. 712560030

X MURO OPACO

SMALTO ALL'ACQUA PER MURI OPACO

Descrizione	Smalto murale all'acqua opaco antipolvere e smacchiabile.
Caratteristiche	<p>Il prodotto è particolarmente indicato per ambienti molto frequentati dal pubblico quali scuole, spogliatoi, sale d'attesa, ospedali, cliniche, ambulatori, laboratori, servizi igienici, bar, ristoranti, uffici, locali mensa, ambienti dove si lavorano alimenti, quindi molto esposti a deterioramento ed usura.</p> <p>A renderlo ideale sono infatti le sue specifiche caratteristiche di ottima lavabilità e bassa sporchevolezza, unite ad una buona permeabilità al vapore del film che consente uno scambio equilibrato di umidità tra i muri e l'ambiente, assicurando anche buona traspirabilità.</p> <p>Ottima copertura ed adesione su supporti murali.</p> <p><i>Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova n° 77/08 rilasciato dall'università del Sacro Cuore di Piacenza).</i></p>
Impieghi	Per interno, su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, masonite, cartongesso, carta da parati, ecc., previo trattamento con apposito fissativo.
Composizione	A base resine sintetiche in emulsione.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1.35 ± 0.03 kg/L a 20°C.
Viscosità	15000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).
Volume solido	41% ± 2%
Resistenza al lavaggio	Ottima >10000 UNI 10795 UNI 10560
Permeabilità al vapore	Media UNI EN ISO 7783-2
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali. UNI 10795
Presa di sporco	Molto bassa UNI 10792
Applicazione	A pennello, rullo.
Diluizione in volume	pronto all'uso, se necessario diluire massimo al 5% con acqua potabile.
Resa	11 – 14 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.
Essiccazione	Fuori polvere 2- 3 h a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	6 h a 20°C e 65% U.R.
Colore	Bianco e riferimenti cartella I colori dell'abitare.
Cicli applicativi	Applicare una mano di Fissamuro Ambientesano o Medium prima delle mani di finitura.
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none">1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.2. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento.3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa.4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30° C.5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi: Smalto murale all'acqua opaco antipolvere e smacchiabile, a base resine sintetiche in emulsione. Peso specifico: 1.35 ± 0.03 kg/L Resa : 11 – 14 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"