



Cod. 7 11629030

SAN.AT

PITTURA MURALE OPACA ANTIMUFFA

Descrizione	Pittura murale traspirante opaca ad azione antimuffa .
Caratteristiche	L'aspetto opaco e la granulometria selezionata , mascherano eventuali imperfezioni del supporto, ottenendo un film di aspetto omogeneo. Elevata permeabilità al vapore, e grazie all'impiego di particolari additivi antimuffa risulta particolarmente indicata in ambienti ad elevato tasso di umidità, quali bagni, cucine, cantine, ecc. Specifica per uso professionale. Buona copertura unita ad un'ottima pennellabilità.
Impieghi	Per interno suintonaci a gesso, a calce, nuovi o già pitturati, su cartongesso, previo trattamento con apposito fissativo.
Composizione	A base resine sintetiche in emulsione.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1.67 ± 0.02 kg/L a 20°C.
Viscosità	18000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).
Volume solido	45% ± 2%
Permeabilità al vapore	Alta UNI EN ISO 7783-2
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali. UNI 10795
Applicazione	A pennello, rullo.
Diluizione in volume	25% con acqua potabile in prima mano, 25% in seconda mano.
Resa	10 – 11 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.
Essiccazione	2-3 h a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	4-6 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	Applicare una mano di Fissamuro Ambientesano o Medium prima delle mani di finitura.
Colore	Bianco e sistema EVO Colori e Toni
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none">1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.2. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento.3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa.4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30° C.5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi:	Pittura murale opaca traspirante ad azione antimuffa a base di resine sintetiche in emulsione. Peso specifico: 1.67 ± 0.02 kg/L Resa : 10 – 11 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"