



Cod. 7 11628030

NOV.AT

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI

Descrizione	Pittura murale all'acqua traspirante per interni.
Caratteristiche	Idropittura murale per interni, con buon punto di bianco ed elevato grado di traspirabilità. Alta opacità e buon potere mascherante la rendono idonea in ambienti dove si richiede alta permeabilità al vapore quali bagni cucine soffitti etc..
Impieghi	Per interno su intonaci a gesso, a calce, nuovi o già pitturati, ideale per bagni e cucine.
Composizione	A base di dispersioni sintetiche e cariche selezionate.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1.70 ± 0.02 kg/L a 20°C.
Viscosità	22000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).
Volume solido	48% ± 2%
Permeabilità al vapore	Alta UNI EN ISO 7783-2
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali. UNI 10795
Applicazione	A pennello, rullo.
Diluizione in volume	Pennello: 30% 1 ^a mano, 25-30% 2 ^a mano. Rullo: 20% 1 ^a e 2 ^a mano
Resa	7 – 9 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.
Essiccazione	2-3 h a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	4-6 h a 20°C e 65% U.R. .
Cicli applicativi	Applicare una mano di Fissamuro Ambientesano o Medium prima delle mani di finitura.
Colore	Bianco .
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none">1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.2. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento.3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa.4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30° C.5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi:	Pittura murale all'acqua traspirante per interni : a base di dispersioni sintetiche e cariche selezionate. Peso specifico: 1.70 ± 0.02 kg/L Resa : 7 – 9 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"