

Scheda Tecnico Commerciale

ECOPRIVER

Primer bituminoso a base acqua



Confezione

Lattine metalliche da 20 kg, su richiesta disponibili anche in altri formati.

Descrizione

Sottofondo di adesione a base di gel di bitume in emulsione acquosa.

Applicazione

- Utilizzare i DPI previsti dalla legge;
- Pulire adeguatamente il supporto;
- Spazzolare le superfici da trattare avendo cura di rimuovere eventuali parti friabili ed in aderenti;
- Agitare energicamente il prodotto prima dell'uso;
- Applicare a pennello, rullo o spruzzo;
- Applicare tra i +5° C e i + 35° C; si consiglia l'applicazione >10 °C;
- A causa della rapida essiccazione di ECOPRIVER, si consiglia di tenere pulite le attrezzature di stesura durante l'uso;
- Evitare le applicazioni in caso di nebbia molto fitta, pioggia imminente o forte caldo;
- ECOPRIVER può essere diluito fino al 25% con acqua.

ECOPRIVER viene generalmente utilizzato come sottofondo antipolvere e di appretto per la posa in opera di membrane bituminose prefabbricate e nella prefabbricazione come protettivo per superfici in calcestruzzo. ECOPRIVER può essere utilizzato anche su superfici metalliche. ECOPRIVER si presenta molto fluido, di colore marrone, e con un buon grado di viscosità.

Stoccaggio

Si raccomanda lo stoccaggio al coperto. ECOPRIVER teme il gelo. Se ne raccomanda l'uso entro 12 mesi di stoccaggio.

Caratteristiche tecniche	Norma di riferimento	ECOPRIVER
Composizione		Emulsione bituminosa stabilizzata, evaporanti, additivi, addensanti
Colore Prodotto		Marrone
Colore film essiccato		Nero
Viscosità Din 4 a 20 °C	EN ISO 2431	18" - 24"
Densità	EN ISO 2811-1	1,00 kg/l ± 0,03
Residuo secco	EN ISO 3251	23% - 27%
pH a 20° C		8 - 11
Stabilità in latte chiuse		12 mesi
Infiammabilità		Non infiammabile
Consumo		Da 130 a 180 g/m ²

I prodotti presuppongono idonee modalità di applicazione e di stoccaggio, e i dati tecnici riportati in questo documento sono indicativi. Saint Gobain PPC Italia si riserva di modificare i dati tecnici della presente scheda in qualsiasi momento senza bisogno di alcun preavviso.



Isover Saint-Gobain è socio ordinario del GBC Italia

CODICE: STCB 24
REVISIONE: 03
DATA: OTTOBRE 2014
PAGINA: 1/1

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Brand Isover

Sede: Via Ettore Romagnoli, 6 – 20146 Milano

Servizio Clienti Bituver: Via G.Pastore, 15 - 66013 Chieti Scalo (CH) - Tel. 0871/588021 - Fax 0871/ 552483

www.bituver.it

