

weber.deko classic



Plus prodotto

- NO VOC = Qualità dell'aria
- Buona copertura
- Ideale per bagni e cucine

Idropittura traspirante per interni

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

> CAMPI D'IMPIEGO

Idropittura murale per interni, a base di resine acriliche, ad alta traspirabilità, antigoccia, dotata di una buona copertura abbinata a buona resa e buon punto di bianco. Ideale per bagni e cucine, è applicabile su tutti i tipi di supporto interni quali: intonaci a calce e/o cemento, gesso e cartongesso.

Sovraverniciabile con pitture similari.

> DATI DI CONFEZIONE

Confezioni:

secchio da 14 e 5 lt

Aspetto:

pasta bianca

Colore:

bianco

Conservazione:

- Efficacia caratteristiche prestazionali: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità, dal gelo e dalle alte temperature

Resa per confezione:

9-11 mq/lt per mano



> CONSUMO

Prodotti	Consumi
weber.deko classic	0,09-0,11 lt/mq per mano



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

> CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA

Tempo di attesa fra 1a e 2a mano: 6 ore

ACQUA DILUIZIONE (% in peso)

Pennello	Rullo di pelo
circa 35% 1a mano	circa 20% ogni mano
circa 20% 2a mano	circa 20% ogni mano

Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

> ATTREZZI

- Rullo di pelo
- Pennello

> PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Applicare su sottofondi stagionati e nuovi. Prevedere sempre opportuna pulizia per eliminare polveri, muffe e vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti.

Trattare con weber.prim RA13 o con weber.prim fondo superfici fortemente assorbenti o dall'assorbimento irregolare ed il cartongesso.

> APPLICAZIONE

- Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di diluizione riportate nelle CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA.
- L'applicazione può essere eseguita a pennello o rullo di pelo.
- Tra weber.prim RA 13 e 1a mano e tra 1a e 2a mano attendere almeno 6 ore (in normali condizioni di utilizzo).

> AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Temperatura d'impiego +5°C ÷ +30°C
- Non applicare su supporti freschi o in presenza di umidità
- Non applicare in esterno
- Proteggere le parti da non sporcare
- Nella diluizione attenersi scrupolosamente alle indicazioni della scheda tecnica
- Una volta diluito, applicare il prodotto entro 12÷24 ore.

> DATI TECNICI

Massa volumica della pasta: 1,7÷1,8 kg/lt

Viscosità (Brookfield): ~ 13.000 mPa.s rotore 5 velocità 20 RPM

Residuo secco: ~ 70,00%

Tipo di legante: copolimero stirolo-acrilico

> VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione di superfici interne con idropittura bianca traspirante per interni a base di resine acriliche, ad alta traspirabilità, antigoccia, dotata di buona copertura abbinata a buona resa e buon punto di bianco, ideale per bagni e cucine, da diluire con acqua pulita (in caso di applicazione a pennello: circa 35% la prima mano e circa 20% la seconda mano, in caso di applicazione con rullo di pelo: circa 20% ogni mano.) Tale pittura, sovra verniciabile con pitture similari, viene applicata a pennello o rullo in due passate, con consumo medio di 0,09-0,11 lt/mq per mano, su superfici pulite, o trattate preventivamente con weber.prim RA13 di Weber, se fortemente assorbenti o dall'assorbimento irregolare.

Scheda di sicurezza



Scheda di sicurezza weber.deko classic