

## UNICOVIC ACTIV'AIR®



Intonaco di sottofondo civile per interni premiscelato a base di gesso, calce idraulica naturale NHL, inerte calcareo e additivi specifici con tecnologia Activ'Air®.  
Colore ocra .

La tecnologia **Activ'Air®** permette di **assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide** presente nell'aria degli ambienti interni.

Applicazione monostrato o bistrato su:

- elementi in C.A. e C.A.P.
- elementi in latero-cemento
- murature in laterizio forato, tufo, pietre

Uso in interni

### DATI TECNICI

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Peso specifico in polvere		1270 kg/m <sup>3</sup>
Peso specifico in opera		1300 kg/m <sup>3</sup> (Asciutto)
Tipo	EN 13279-1	B1/50/2
PH		10 (Reazione basica)
Tempo di presa		360 min ± 100 min (ago di Vicat)
Resa metrica teorica		12 kg/m <sup>2</sup> ± 5% per spessore 1 cm
Fattore resistenza al vapore		μ = 10 (tabulato)
Conduttività termica		λ = 0,17 W/mK
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Adesione sul supporto		0,35 N/mm <sup>2</sup> ± 5% - B
Resistenza a compressione		3,0 N/mm <sup>2</sup> ± 0,5
Imballo		Sacchi da 25 kg
Ritiro idraulico		Assente
Colore		Ocra

L'intonaco UnicoVic Activ'Air è conforme al DM 16 Febbraio 2007

Milano, 01/07/2015

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6

Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155

Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA

CONSTRUCTION S.A.S.

### VOCE DI CAPITOLATO

I locali saranno intonacati interamente con intonaco UNICOVIC ACTIV' AIR, applicato a macchina, spianato con staggia e frattazzato oppure rasato con finitura dello stesso prodotto o con RASOVIC ACTIV' AIR®, RASOFACILE ACTIV' AIR®, SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 plus, RASOCOTE 9 e VIC CALCE RASANTE F.

L'intonaco dovrà avere uno spessore minimo di circa 15 mm.

Milano, 01/07/2015

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6

Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155

Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA

CONSTRUCTION S.A.S.

## SCHEDA TECNICA

### APPLICAZIONE

TIPOLOGIA SUPERFICI	MODALITÀ APPLICATIVE
Cls tradizionale	Strato di VIPRIMER con applicazione UNICOVIC ACTIV'AIR fresco su fresco
Blocchi cls	Strato di VIPRIMER
Cls prefabbricato	Strato di VICONACT
<ul style="list-style-type: none"><li>• Spessore minimo: 0,5 cm per passata</li><li>• Temperatura consigliata applicazione: <math>+5^{\circ}\text{C} &lt; T &lt; +35^{\circ}\text{C}</math></li><li>• Rivestimenti ceramici solo su UNICOVIC ACTIV'AIR lamato senza applicazione finitura, con sottofondo asciutto</li><li>• Idonei tutti i collanti sintetici</li><li>• Per collanti cementizi si consiglia uso VIPRIMER</li><li>• Evitare applicazioni a spessore su UNICOVIC ACTIV'AIR indurito</li><li>• Carica, rabbocco, livellamento, lamatura senza rinzaffi</li><li>• Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua e carte da parati</li></ul>	

### MODALITÀ DI FINITURA

ASPETTO	MODALITÀ APPLICATIVE
<b>BIPRODOTTO</b>	
Speculare liscio	Rasatura con RASOVIC ACTIV'AIR®, RASOFACILE ACTIV'AIR®, SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 plus, 9 e da applicare sul UNICOVIC ACTIV'AIR asciutto (entro 7 gg).
Civile fine	Rasatura con Vic Calce Rasante F oppure malta fine di grassello e sabbia applicata su UNICOVIC ACTIV'AIR entro 7 gg dalla posa.
<b>MONOPRODOTTO</b>	
Rustico fine	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lamato e raschiato con frattazzo dentato oppure</li><li>• Lamato e frattazzato il giorno dopo con il prodotto stesso</li></ul>

Milano, 01/07/2015

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6

Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155

Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA

CONSTRUCTION S.A.S.

