



Cod. 7 11150030

SPECIFICO CARTONGESSO**IDROPITTURA AD ALTE PRESTAZIONI PER CARTONGESSO**

Descrizione	Pittura specifica uniformante per cartongesso.
Caratteristiche	Prodotto di finitura caratterizzato da facile applicazione, eccellente copertura e punto di bianco. Ottimo potere mascherante per giunture e stuccature, ottima resistenza al lavaggio.
Impieghi	Per interno; specifico per cartongesso, gesso e scagliola. Su qualsiasi tipo di intonaco, masonite, carta da parati.
Composizione	A base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche finemente disperse.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1.50 ± 0.05 kg/L a 20°C.	
Viscosità	18000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT.(F6 V10)	
Resistenza al lavaggio	Ottima resistenza al lavaggio > 5000 cicli Gardner	UNI 10795 UNI 10560
Permeabilità al vapore	Alta	UNI EN ISO 7783-2
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali.	UNI 10795
Applicazione	A pennello, rullo.	
Diluizione in volume	Pronto all'uso; se necessario diluire con acqua potabile massimo 10%.	
Resa	6-7 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.	
Essiccazione	2-3 h 20°C e 65% U.R.	
Sovrapplicazione	6 h a 20°C e 65% U.R.	
Cicli applicativi	Una sola mano di prodotto, correttamente applicata, è sufficiente nella maggiore parte dei casi. In caso di supporti sfarinanti applicare una mano di Fissamuro Ambientesano o Medium. Per supporti particolarmente assorbenti, applicare una prima mano di Specifico Cartongesso diluita al 30% con acqua.	
Colore	Bianco.	
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none">1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.2. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento.3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa.4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.	

Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi:

Pittura per interno: a base copolimeri sintetici in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche finemente disperse.

Peso specifico: 1.50 ± 0.05 kg/L

Resa : 6-7 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA