



Cod. 7 12134030

MURISANI

PITTURA LAVABILE ANTIMUFFA

Descrizione	Pittura lavabile all'acqua con film protetto dall'attacco delle muffe.
Caratteristiche	Idropittura idonea come prevenzione e rigenerazione dei muri aggrediti da muffe. Conforme secondo norma EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi). Con ottima copertura e scorrevolezza.
Impieghi	Per interno su intonaci civili nuovi o già pitturati, masonite, cartongesso etc. aggrediti da muffe, previo idoneo lavaggio preparatorio (Murisani Cleaner). Per assicurare il miglior risultato è sempre necessario applicare due mani.
Composizione	A base di polimeri sintetici in emulsione, pigmenti bianchi micronizzati e sostanze attive antimuffa.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1.60 ± 0.03 kg/L a 20°C.	
Viscosità	18000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).	
Volume solido	41 % ± 2%	
Resistenza al lavaggio	Resistente al lavaggio > 1000 cicli Gardner	UNI 10795 UNI 10560
Permeabilità al vapore	Alta	UNI EN ISO 7783-2
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali.	UNI 10795
Presa di sporco	Bassa	UNI 10792
Applicazione	A pennello, rullo.	
Diluizione in volume	40% con acqua potabile in prima mano, 30% in seconda mano.	
Resa	11 – 13 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.	
Essiccazione	2-3 h a 20°C e 65% U.R.	
Sovrapplicazione	6 h a 20°C e 65% U.R.	
Cicli applicativi	Applicare una mano di Fissamuro Ambientesano o Medium prima delle mani di finitura.	
Colore	Bianco – Tinte realizzabili con sistema tintometrico.	
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none">1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.2. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento.3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa.4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.	
Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi:	Pittura lavabile all'acqua con film protetto dall'attacco delle muffe: a base di polimeri sintetici, pigmenti bianchi micronizzati e sostanze attive antimuffa. Peso specifico: 1.60 ± 0.03 kg/L Resa : 11-13 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"