



Cod. 7 88775000

AD 32 W

FISSATIVO SILOSSANICO AD ACQUA IDROREPELLENTE

Descrizione	Fissativo a base di polimeri silossanici, idrorepellente, dotato di buona azione consolidante.
Caratteristiche	Consolidante dell'intonaco, uniforma gli assorbimenti lasciando traspirare naturalmente il supporto.
Impieghi	Per esterno ed interno, sui supporti murari più svariati (intonaco, mattone, cemento ecc.)
Composizione	A base di emulsione acril-silossanica.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1.02 ± 0.05 kg/L
Viscosità	13 ± 0,5 s a 20°C con tazza DIN 4.
Volume solido	12% ± 0.2%.
Applicazione	A pennello.
Diluizione in volume	Pronto all'uso.
Resa	5 - 6 m ² /L per mano in relazione all'assorbimento del supporto.
Essiccazione	2 - 3 ore a 20°C e 65% UR.
Sovrapplicazione	Dopo 24 ore a 20°C e 65% UR.
Colore	Incolore.
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none">1. I supporti devono essere sani e coerenti, esenti da macchie di umidità ed efflorescenze saline.2. La resa del prodotto dipende dalla porosità e dal grado di finitura del supporto.3. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.4. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner,5. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.6. Per lo stoccaggio : conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi:

Fissativo idrorepellente ad acqua, a base di emulsione acril - silossanica. Per esterno ed interno su supporti murali più svariati. Uniforma gli assorbimenti.

Peso specifico: 1.02 ± 0.05 kg/L

Resa : 5 – 6 m²/L per mano in relazione all'assorbimento del supporto.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"