



bentoint 25

Giunto di ripresa idroespansivo a base di bentonite sodica naturale.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Giunti di ripresa impermeabili tra platea e muri di elevazione.
- Impermeabilizzazione di riprese di getto orizzontali, verticali e sotto quota.
- Sigillatura, sopra teli bentonitici, di elementi di chiamata passanti.
- Sigillatura di elementi passanti nei getti di calcestruzzo.

PRESTAZIONI

- Potere di rigonfiamento in acqua superiore al 600%.
- Pronto all'uso.
- Non necessita di gabbia protettiva.
- Notevole plasticità e flessibilità
- **bentoint 25** è idoneo a qualunque tipo di supporto
- Elevata resistenza a trazione.
- Il prodotto non contiene sostanze tossiche e può essere maneggiato senza alcun rischio per gli operatori.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Eeguire accurata pulizia della superficie, rimozione di oli e grassi, efflorescenze e quant'altro possa pregiudicare la posa e la successiva adesione del waterstop.

OSSERVAZIONI

- In condizioni meteo-logiche avverse limitare l'esposizione del prodotto
- In caso di acque altamente aggressive contattare il Ns. Ufficio Tecnico.
- **bentoint 25**, non va utilizzato per il trattamento di giunti di dilatazione

METODO DI APPLICAZIONE

- Chiodatura.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

bentoint 25 è pronto all'uso: non appena estratto dalla sua confezione può essere collocato nella sede prestabilita. Non avendo necessita di alcun tipo di protezione, come retine metalliche o gabbiette di protezione, la sua posa risulta notevolmente agile e veloce.

La congiunzione tra i diversi rotoli avviene per semplice accostamento delle testate degli stessi. Il fissaggio del water stop **bentoint 25** avviene per semplice chiodatura con chiodi a testa larga, potendo anche evitare l'utilizzo di rondelle distanziali tra il chiodo stesso ed il giunto.

Rispettare le distanze di seguito riportate per l'applicazione di **bentoint 25**:

- Distanza dalle lame dei cas-seri: min. 8 cm.
- Distanza dai ferri di armatura: min. 5 cm.
- Distanza dal bordo del muro e spessore di cls: min. 8 cm.

DATI TECNICI

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	Monocomponente	
Sezione (b x h)	25 x 20	mm
Peso Specifico	> 1,6 (± 0,05)	KG/Litro
Residuo Secco in Peso	100 (± 2%)	%
Sforzo a Rottura	>700	KPa
Deformazione a carico massimo	< 25	%
Rigonfiamento Libero (dopo 700 ore)	2,80	
Sforzo di Rigonfiamento (dopo 1004 ore)	> 2000	KPa
Variazione di Volume (dopo 7 gg.)	> 600	%
Tenuta Idraulica tra elementi in cls (acqua a 0,4 MPa x 48 h)	0	cm ³
Temperatura di Applicazione	da -10°C a + 50°C	
Conservabilità in Magazzino	12	Mesi

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

TRASPORTO

- Trasporto per terra ADR/ RID: Non soggetto.
- Codice Doganale: **3916** (Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche)

AVVISI IMPORTANTI

- Stoccare **bentojoint 25** in luoghi asciutti e al riparo dal sole.
- Distanza dalle lame dei casseri: min. 8 cm
- Distanza dai ferri di armatura: min. 5 cm
- Distanza dal bordo del muro e spessore di cls: min. 8 cm

NORME DI SICUREZZA

- Il prodotto non è: infiammabile, pericoloso
- Frasi di rischio (R): non soggetto
- Consigli di prudenza (S): non soggetto
- Simboli: non soggetto

IMBALLO

Contenitori in CA
confezioni da 6 rot. x 5mt.
(cad.)

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la Icobit Italia S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.