weberdry pronto24

Guaina liquida impermeabilizzante anche idonea all'incapsulamento del cemento-amianto

- Certificato per l'incapsulamento del cemento-amianto
- Colorato e impermeabile
- Altamente elastico
- Realizza una barriera vapore
- Compatibile con i leganti cementizi
- Vantaggioso per superfici complesse
- Ricopribile immediatamente con piastrelle ceramiche
- Atossico, esente da solventi, non infiammabile
- Inodore

UNI EN 14891
Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrellature di ceramica incollate con adesivi - Requisiti, metodi di prova, valutazione della conformità, classificazione e designazione

Idoneità all'incapsulamento del cemento-amianto, *in conformità a* quanto richiesto dal disciplinare del decreto del Ministero della Sanità del 20/08/99 per incapsulanti di tipo A, B e C

Campi di impiego

Manutenzione e ripristino di vecchie impermeabilizzazioni.
Impermeabilizzazione di superfici inclinate non pedonabili. Manutenzione e rinnovo di coperture in fibrocemento, fioriere.
Incapsulamento del cemento-amianto in conformità a quanto richiesto dal D.M. 20/08/99 Min. Sanità per incapsulanti di tipo A, B e C.
Idoneo al ripristino dell'impermeabilizzazione di terrazzi prima della posa di piastrelle ceramiche.
Non idoneo a sostituire le guaine in rotolo per l'impermeabilizzazione di grandi superfici e quale impermeabilizzante di vasche, piscine e contenitori di liquidi.
Non idoneo ad essere pedonabile direttamente se non per interventi di servizio o manutenzione.

Supporti

- Cemento-amianto e fibrocemento
- Vecchie guaine bituminose
- Catrami
- Calcestruzzo e intonaci cementizi
- Piastrelle e marmette

Non applicare su

- Intonaci a base di calce idraulica o gesso
- Guaine o manti bituminosi prima che siano scomparsi talcatura o velo oleoso superficiale (in genere 3 mesi dalla posa)
- Su superfici gelate o con rischio di gelate notturne e in pieno sole
- Superfici soggette a ristagni d'acqua

Consumo

1,5 ÷ 2,5 kg/mq per 310 ÷ 440 µm

Caratteristiche di prodotto

Confezioni:	secchio da kg 5 e 20
Aspetto:	pasta colorata bianca, grigia o rossa
Durata del prodotto:	**12 mesi** nelle confezioni integre al riparo dall'umidità
Resa per confezione:	secchio kg 5: 2÷3,3 mq secchio kg 20: 8÷13,3 mq

Caratteristiche di messa in opera*

Acqua d'impasto:	applicare puro o diluito con acqua solo per la prima mano (% max di acqua di diluizione in volume 10%)
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +35°C
Tempo di ricoprimento:	posa ceramica: 3 ore dalla seconda mano
Tempo di essiccazione:	3 ore
Tempo di indurimento:	24÷36 ore
Insensibilità alla pioggia o alla rugiada:	6 ore
Tempo di attesa tra 1ª e 2ª mano:	1 ora

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

Dati tecnici*

Massa volumica dell'impasto:	1,3 kg/lt
Consistenza:	pasta viscosa
Temperatura di esercizio:	-18°C ÷ +70°C
Allungamento:	a rottura 200%
Permeabilità all'acqua:	nulla

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modifcati dalle condizioni di messa in opera.

weber SAINT-GOBAIN

11/07/22

Ciclo applicativo

Attrezzi
Pennello, rullo, spazzolone, spruzzo (airless).

Preparazione dei supporti
I supporti devono presentarsi stabili e puliti, occorre perciò rimuovere parti deboli e sostanze grasse. I supporti bituminosi e le vecchie guaine con parti distaccate o bolle devono essere sfiammati e risistemati; i supporti in fibrocemento coperti da muschi e muffe devono essere preventivamente lavati con una soluzione al 10% di ipoclorito di sodio e dopo 3 ore spazzolati accuratamente. Su supporti molto porosi primerizzare con **weberprim RA13** e far asciugare almeno 8 ore. Nel caso di posa su vecchie piastrelle assicurarsi che siano ben ancorate ed effettuare preventivamente la pulizia con detergenti basici.

Applicazione
- Mescolare bene il prodotto.
- Stendere uniformemente **weberdry pronto24** sul supporto con pennello, airless, spazzolone o spatola d'acciaio in due mani a distanza di 1 ore e in uno spessore non superiore a 1 mm per mano.
- Dopo 3 ore dalla seconda mano, procedere alla posa della nuova pavimentazione.
- Lavare gli attrezzi con acqua.
- Ricopribile direttamente con piastrelle ceramiche utilizzando i collanti **webercol UltraGres 400** o **webercol ProGres Top S1**.

Incapsulamento del cemento-amianto:
- Applicare il preparatore di sottofondi **weberprim RS12-A** a pennello o a rullo, in una o più mani in funzione dell'assorbimento del supporto da trattare.
- Lasciare essiccare 6÷12 ore in funzione della temperatura, dell'umidità e dell'assorbimento del supporto.
- Mescolare bene il prodotto.
- Stendere uniformemente a spruzzo **weberdry pronto24** sul supporto in due mani (la 2a di colore contrastante) a distanza di almeno 6 ore e in uno spessore non superiore a 1 mm per mano. In ogni caso lo spessore finale dovrà essere di almeno 470 µm pari ad un consumo di 1,8 kg/mq circa.
- Lavare gli attrezzi con acqua.

La conformità delle soluzioni Weber
Le soluzioni Weber sono idonee a tutte le tipologie di intervento di inertizzazione di manufatti di cemento-amianto, secondo il D.M del 20/8/99:
Tipologia A – a vista per esterno, **weberprim RS12-A** e **weberdry pronto24**
Tipologia B –a vista per interno, **weberprim RS12-A** e **weberdry pronto24**
Tipologia C – non a vista, **weberprim RS12-A** e **weberdry pronto24**
Tipologia D – incapsulante ausiliario, **weberprimPF15 amianto**

Avvertenze e raccomandazioni
- Applicare su supporti asciutti
- In caso di pioggia proteggere per le prime 6 ore
- Non lasciare esposti al sole i secchi prima dell'impiego
- Eseguire le operazioni su cemento-amianto e smaltire i rifiuti relativi in accordo con il DM 20/08/99 del Min Sanità e con i regolamenti sanitari locali

Voce di Capitolato

Esecuzione di interventi di manutenzione e/o ripristini di vecchie impermeabilizzazioni, di coperture in fibrocemento e fioriere e interventi di incapsulamento del cemento-amianto (conforme al D.M. 20/08/99), con applicazione di guaina liquida acrilica a base d'acqua, pronta all'uso (tipo **weberdry pronto24** di Saint-Gobain Italia S.p.A.) da applicare in 2 mani a rullo, pennello, spruzzo o spazzolone, con un consumo di 1,5÷2,5 kg/mq, ricopribile con ceramica dopo almeno 3 ore dalla posa.
Tale superficie, con allungamento a rottura del 200% e resistente ai raggi U.V., costituirà un'impermeabilizzazione continua di colore bianco, grigio o rosso, a elevata resistenza agli agenti atmosferici. Il prodotto dovrà essere conforme ai requisiti come da normativa UNI EN 14891.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Allungamento:	a rottura 200%
Permeabilità all'acqua:	nulla
Massa volumica dell'impasto:	1,3 kg/lt

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

weber SAINT-GOBAIN

11/07/22