



Cod. 712570030

X MURO SATINATO

SMALTO ALL'ACQUA PER MURI SATINATO

Descrizione	Smalto murale all’acqua satinato, antipolvere e smacchiabile.	
Caratteristiche	<p>Il prodotto è particolarmente indicato per ambienti molto frequentati dal pubblico quali scuole, spogliatoi, sale d'attesa, ospedali, cliniche, ambulatori, laboratori, servizi igienici , bar, ristoranti, uffici, locali mensa, ambienti dove si lavorano alimenti, quindi molto esposti a deterioramento ed usura.</p> <p>A renderlo ideale sono infatti le sue specifiche caratteristiche di ottima lavabilità e bassa sporchevolezza, unite ad una buona permeabilità al vapore del film che consente uno scambio equilibrato di umidità tra i muri e l’ambiente, assicurando anche buona traspirabilità.</p> <p>Ottima copertura ed adesione anche su supporti murali.</p> <p><i>Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova n° 54/08 rilasciato dall’università del Sacro Cuore di Piacenza).</i></p>	
Impieghi	Per interno, su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, masonite, cartongesso, carta da parati, ecc., previo trattamento con apposito fissativo.	
Composizione	A base di resine sintetiche in emulsione.	
Peso specifico	1.36 ± 0.05 kg/L a 20°C	
Viscosità	2250 ± 250 cP a 20°C con Brookfield RVT. (F4V50).	
Volume solido	41% ± 2%	
Resistenza al lavaggio	Ottima > 10000 cicli Gardner	UNI 10795 UNI 10560
Permeabilità al vapore	Media	UNI EN ISO 7783-2
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali.	UNI 10795
Presa di sporco	Molto bassa	UNI 10792
Applicazione	A pennello, rullo.	
Diluizione in volume	Pronto all’uso, se necessario diluire massimo al 5% con acqua potabile.	
Resa	11-14 m²/L per mano, in funzione dall’assorbimento del supporto.	
Essiccazione	Fuori polvere: 2-3 h a 20°C e 65% U.R.	
Sovrapplicazione	6 h a 20°C e 65% U.R.	
Cicli applicativi	Applicare una mano di Fissamuro Ambientesano o Medium prima delle mani di finitura.	
Colore	Bianco e riferimenti cartella I colori dell’abitare.	
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none">1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.2. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento.3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa.4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30° C.5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.	
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi:		
Smalto murale all’acqua satinato a base di resine sintetiche in emulsione.		
Peso specifico: 1.36 ± 0.05 kg/L.		
Resa : 11-14 m²/L per mano, in funzione dall’assorbimento del supporto.		

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"